

АКРИЛ

mauersberger ®
acryl · mineral · pool

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАССЫ

для ремонта матовых акриловых поверхностей

арт. 5005300100

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

массы для ремонта матовых акриловых поверхностей

Место повреждения должно быть сухим, чистым и предварительно обезжиренным (в крайнем случае используйте денатурированный спирт). Убрать отколотые части, зашлифовать углы скола.

Внимание: усталостные трещины ремонту не подлежат.

Этапы ремонта

1. Хорошо перемешать массу для ремонта с отвердителем (требуется очень небольшое количество).
Зашпатлевать место скола маленьким шпателем начисто.
2. Материал дает усадку, при необходимости после отвердения материала (через примерно 35 минут при комнатной температуре) снова замесить массу и нанести шпателем на место ремонта.
3. Через 30-45 минут зашлифовать неровности наждачной бумагой P320 и завершить ремонт полировкой полирующей губкой маленькими круговыми движениями.

Содержимое

1шт. ACRYFIX 2R0150 для матовых акриловых поверхностей

2шт. наждачной бумаги P320

1шт. полирующая губка